

HPU 94 TT dunkelblau | dark blue – 8605

Eigenschaften Characteristics	Messbedingungen Measure conditions	Einheit Unit of measure	DIN	HPU94 TT dark blue - 8605
Übliche Bezeichnung Usual description				Polyurethane
Farbe Colour				dunkelblau dark blue
Dichte Spec. Gravity		g/cm ³	53479	1,14
Härte Hardness		Shore A	53505	95 +/- 5
		Shore D	53505	48 +/- 3
Spannungswert Extension Modulus				
Zugfestigkeit Tensile Strength				
Bruchdehnung Elongation		%	53504	520
Weiterreißfestigkeit Tear Strength		N/mm	53515	
Druckverformungsrest Compression Set	70°/24h	%	53517	24
	70°/70h	%	53517	27
	100°C/24h	%	53517	31
Temperatur min.		°C		-55
Temperatur max.		°C		110
Temp. max. Wasser/Dampf water/stream		°C		
Temp. max. Heißluft Temp. max.hot air		°C		

Alle Daten wurden von Laborprüfkörpern gewonnen, sie sind somit nicht auf fertige Dichtungen übertragbar.
All test-results are measured from test specimen and cannot be transferred to seal applications.

Status: 102009 | HJel